

## Nettoyage des moyens de levage en polyester haute résistance

Les sangles de levage et les élingues rondes en polyester peuvent en principe être lavées dans un bain d'eau ou dans un lave-linge à tambour. Les consignes suivantes sont à respecter durant cette opération :

- Utiliser un détergent doux avec un **pH inférieur ou égal à 10**
- Laver à environ 30°C, **ne pas dépasser** une température de lavage de **40 °C**
- **Il est interdit d'essorer** les moyens de levage
- **Bien rincer** les moyens de levage après le lavage pour éliminer toute trace de détergent
- Après le rinçage, **laisser sécher** les moyens de levage (sans avoir recours à une source de chaleur externe)

Aucune altération de la solidité du matériel n'est à craindre si ces consignes sont dûment respectées.

Les produits ci-dessous sont recommandés pour le nettoyage du matériel :

- MINATOL «Perl Fit» Nettoyant universel (pH 8)
- MINATOL «Ergo 2» Détergent universel (pH 10)

- Si les moyens de levage ne sont pas très sales, utiliser les nettoyants ci-dessus avec un dosage de 1 à 2 %. Les laver avec un chiffon de nettoyage ou une éponge. Rincer minutieusement ensuite.

- En revanche, si les moyens de levage sont très sales, utiliser les nettoyants susmentionnés avec un dosage de 2 à 3 %. Les laver avec un chiffon de nettoyage ou une éponge ou encore les immerger pendant 6 heures maximum puis bien les nettoyer avec un chiffon ou une éponge. Rincer minutieusement ensuite.

Les produits de nettoyage cités ci-dessus peuvent être achetés chez des revendeurs spécialisés ou directement auprès du fabricant MINATOL aux adresses suivantes :

Minatolwerke AG  
Ringstrasse 15  
8600 Dübendorf  
Tél. 044 824 18 24

Minatolwerke AG  
Staldenhof 1a  
6014 Littau  
Tél. 041 360 64 02

Minatolwerke AG  
Grabenackerstrasse 8a  
4142 Münchenstein  
Tél. 061 415 84 84

[www.minatol.ch](http://www.minatol.ch)

**Address**  
SpanSet AG  
Transportsysteme und  
technische Bänder

Eichbühlstrasse 31  
CH-8618 Oetwil am See

**Telephone**  
+41 44 929 70 70  
**Telefax**  
+41 44 929 70 71  
**E-mail**  
info@spanset.ch  
**Internet**  
www.spanset.ch